

 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ	ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ	прБДС EN 13252:2002/NA
	ГЕОТЕКСТИЛ И ПОДОБНИ НА ГЕОТЕКСТИЛ ПРОДУКТИ Характеристики, изисквани при използването им в дренажни системи Национално приложение (NA)	

ICS 59.080.70

Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in drainage systems - National Annex to BDS EN 13252:2002

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Geforderte Eigenschaften für die Anwendung in Dränanlagen - National Anhang für BDS EN 13252:2002

Géotextiles et produits apparentés - Caractéristiques requises pour l'utilisation dans les systèmes de drainage - Annexe nationale pour BDS EN 13252:2002

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този документ е проект на национално приложение

БДС EN 13252:2002/NA на етап обществено допитване за получаване на становища по неговото съдържание. Документът не трябва да се разглежда като български стандарт. Този проект е актуален до 2012-10-15.

Когато този документ се одобри, неговото съдържание може да бъде различно от това на проекта.

Стр. 1, вс. 4 стр.

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор.....

NA.1 Обект и област на приложение.....

NA.ZA Точки от този европейски стандарт, отнасящи се до предписания на директивата
за строителните продукти на ЕС.....

Таблица NA.ZA.1

ПРОЕКТ

ПРЕДГОВОР

Този документ е разработен с участието на БИС/ТК 44 "Текстил и облекло"

Това национално приложение е разработено на базата на националния практически опит при производството и употребата на геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Той отчита изискванията на действащото национално техническо законодателство в областта на строителните продукти.

Това национално приложение допълва БДС EN 13252:2002, който въвежда EN 13252:2000, и БДС EN 13252:2002/A1:2006, който въвежда EN 13252:2000/A1:2005.

NA.1 Обект и област на приложение

Това национално приложение определя националните изисквания за деклариране и за постигане на гранични нива на експлоатационните показатели на съществените характеристики във връзка с предвидената употреба на геотекстил и подобни на геотекстил продукти, които отговарят на изискванията на БДС EN 13252:2002.

Това национално приложение не противоречи на изискванията на БДС EN 13252:2002 и се отнася само за тези точки от информационно приложение ZA на БДС EN 13252:2002, в които се правят национални допълнения и уточнения с цел отчитане конкретните климатични и географски условия, както и установените регионални и национални традиции и строителен опит.

ЗАБЕЛЕЖКА: Номерацията на съдържащите се в това национално приложение таблици следва във възходящ ред номерацията на таблиците в БДС EN 13252:2002, като пред номера са изписани буквите NA (National Annex).

Приложение NA.ZA
(информационно)

ТОЧКИ ОТ ТОЗИ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРЕДПИСАНИЯ НА ДИРЕКТИВАТА ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ НА ЕС

NA.ZA.1 Област на приложение и точки със съществени изисквания

След Таблица ZA.1.2 се добавя Таблица NA.ZA.1.

Таблица NA.ZA.1 дава националните изисквания за деклариране и за гранични нива на експлоатационните показатели на съществените характеристики за геотекстил и подобни на геотекстил продукти, в зависимост от предвидената употреба.

Таблица NA. ZA.1 - Таблица с националните изисквания за деклариране на експлоатационните показатели на геотекстил и подобни на геотекстил продукти, в зависимост от предвидената употреба

1. За дренране (D) при строителството на дренажни системи`

Съществена характеристика	Начин на деклариране на експлоатационен показател клас/изм.единица на нивото	Стандарт с метод за изпитване	Документ с национални изисквания за деклариране/ гранично ниво
1	2	3	4
Здравина на опън	(kN/m, -kN/m) ^(a) и в двете направления	БДС EN ISO 10319	ТИ-НТ: > 8 kN/m
Устойчивост на статично пробиване	(kN, -kN)	БДС EN ISO 12236	ТС 2009: ≥ 1,5 kN
Капацитет на водния поток в равнината на геотекстила	(m ² /s, - m ² /s) ^(b)	БДС EN ISO 12958	ТИ-НТ: > 1.10 ⁻⁵ m ² /s РП-ФД: за проекта
Трайност	Загуба на здравина (якост) в %	БДС EN 12226; БДС EN 12224; БДС EN ISO 12960/ БДС EN ISO 13438, БДС EN 12447	БДС EN 13252: Приложение В; ТИ-НТ: ≤ 50 %

(a) – За някои продукти може да е подходящо изпитване само в едно от направленията, в такъв случай това трябва ясно да се даде в информацията, придружаваща CE-маркировката.

(b) – Капацитетът на водния поток в равнината на геотекстила се изразява като стойността, установена между два слоя пенокаучук при перпендикулярно действащо налягане **20 kPa** и хидравличен градиент **i = 1** (т.е. трансмисивитет) в надлъжно направление.

Цитирани национални документи в колона (4) на Таблицата NA.1:

ТС 2009 = „Техническа спецификация“ – 2009 г. на НАПИ – Изискванията за геосинтетични материали са в следните раздели: р.3650 до р.3662 – при земни работи и р.6240 до р.6243 – при отводняване – тук се цитира и **РП-ФД**.

ТИ-НТ = “Технически изисквания за прилагане на нетъкани геотекстилни материали в пътното строителство” – ИАП, 2001 г.

РП-ФД = “Ръководство за проектиране на филтрационни и дренажни системи с геосинтетични материали” – ИАП, 2004 г.